



# Thermoplastic Carbon Prepregs

## 熱可塑性カーボンプリプレグ

熱硬化性と同等の界面強度をもつ、素晴らしい素材

本材料は熱可塑性のプリプレグシートではありますが、熱硬化性のものと同等の界面強度をもっています。また、ユーザーへ義肢装具お渡し後もヒートガンで容易に調整ができるという点にも優れています。



製品種類	平織プリプレグ, UDプリプレグ
販売ロット	5m~
標準幅	520mm
保管温度と寿命	●-15℃以下：6ヶ月 ●-5℃以下：3ヶ月 ●5℃以下：2週間 ※タック性を保持できる期間を指し、タック性が低下しても加熱成形可能
成形温度	約 160 °C /320 ° F
成形時間	真空状態で約 1 時間
製品発送方法	冷凍便にて発送

本製品に関しては、安心・安全に使用いただくため取扱セミナーを受講いただき、受講いただいた方へのみ販売させていただきます。次回、第2回セミナー開催日は2019年11月30日(土)となります。参加希望の方は、裏面をご参照ください。

本素材に関するお問い合わせ、またはセミナーに関するお問い合わせはメールにてお願いいたします。

[material@sawamuraishi.jp](mailto:material@sawamuraishi.jp)



株式会社 澤村義肢製作所